

**SILIKOFTAL® HTL 88**

用于制造装饰性耐热涂料的溶剂型树脂

**特性**

- 附着力好
- 热塑性小
- 优异的耐洗涤剂性能
- 优异的保光性

**应用实例**

- 用于炊具、家用电器、电热器和煤气炉等的装饰涂料，在 180℃ 下具有持久热稳定性

**使用方法**

- 产品具有优异的颜料相容性，故所有耐热颜料均可使用
- 可用喷涂、浸涂或刷涂方法施工

**稀释**

- 可用酯类、酮类以及乙二醇醚类溶剂稀释

**化学成份**

有机硅聚酯树脂

**技术数据**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| • 外观                  | 透明至混浊液体       |
| • 溶剂                  | 二甲苯，甲氧基乙酸丙酯   |
| • 不挥发份含量<br>(1h/180℃) | 57.0-61.0%    |
| • 粘度，25℃              | 2000-5000mPas |
| • 密度，25℃              | 1.12-1.15g/ml |

**烘干条件**

280℃/15 分钟

**登记状况**

SILIKOFTAL® HTL 88 的活性组份记载在下列化学物质目录中：EINECS，MITI，NEPA，PICCS。

**包装**

200 公斤铁桶

**储存稳定性**

通常情况下在密封容器中至少可达 6 个月。但是与锡直接接触(如金属容器)会降低储存稳定性