

TEGOSIVIN® HE 899

用于水性体系的疏水剂

基料体系						
外用涂料和灰浆的共基料	0.5					
硅酸盐涂料	3					
浸渍/底漆	5					
木器涂料	1					
印刷油墨	1					
皮革涂料	1					
	0	1	2	3	4	5

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于矿物基材的底漆
- 与聚合物乳液混容性好
- 与外墙涂料附着良好的底漆
- 不影响碳化作用
- 防止外墙涂料大量渗入基材中
- 不含溶剂

应用实例

- 基于苯丙、丙烯酸和其它聚合物乳液的外用浸渍剂

使用方法

- 建议以原装物加入乳液中
- 使用前预稀释成 10% 的活性物含量

稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释乳液

化学成份

聚硅氧烷树脂乳液

技术数据

- 外观 白色液体
- 活性物含量 50.0 %

规格

- 流出时间 3mm/23°C 33 - 45 秒
- pH - 值 8 - 10

登记状况

TEGOSIVIN® HE 899 的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, AICS, ECL

包装

50 公斤塑料桶
200 公斤 L 型密封环塑料桶

储存稳定性

在密封容器中储存于 40°C 以下，可达 6 个月，防止冰冻