


TEGOSIVIN® HL 100

用于溶剂体系的疏水剂



0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于矿物基材上的溶剂型底漆
- 高的渗透深度
- 与溶剂型丙烯酸树脂混容性好
- 防止风化盐
- 防止外墙涂料大量渗入基材中

应用实例

- 外用浸渍剂

使用方法

- 预稀释成 10%的活性物含量使用
- 推荐用石油溶剂预稀释
- 在搅拌下加入到溶剂中

溶解

混合比率（重量比）	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
乙酸丁酯	+	+
乙酸甲氧基丙酯	+	+
石油溶剂	+	+
二甲苯	+	+
Solvesso 150	+	+
一二混合/不溶, 0=乳光, +=透明		

化学成份

低分子量改性聚硅氧烷树脂

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100 %

规格

- 粘度, 25°C 160 - 400 mPas
- 碘颜色号 ≤1

登记状况

TEGOSIVIN® HL 100 的活性成份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

50 公斤钢桶
200 公斤钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月