

TEGO® Wet 510

非硅类基材润湿剂

特性

- 特别适用于水性体系
- 有效降低动态表面张力
- 尤其推荐于低固含水性体系
- 辅加流动促进性
- 不稳泡
- 良好的再涂性，重印性
- 非硅类
- 不含溶剂

应用实例

- (罩印) 光油
 - 喷墨浓缩液
 - 木器和家具涂料
 - 木材着色料
 - 汽车涂料
- 推荐加入量
按总配方量计算 0.1 -1.0%

使用方法

- 最好以原装物形式加进涂料中
- 适宜于调漆过程加入或用于清漆

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
乙醇	+	+
异丙醇	+	+
丁醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
乙二醇	+	-
丙二醇	+	+
Dowanol®PM	+	+
Dowanol®DPM	+	+
TEXANOL	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+

化学成份

非离子有机表面活性剂

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 密度 0.92 - 1.02 g/ml
- 羟基值 118-131 mg KOH/g
- 酸值 ≤ 0.15 mg KOH/g

登记状况

TEGO® Wet 510 的活性组份记载在下列化学目录中：
EINECS, TSCA, MITI, DSL

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤封盖钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月