

TEGO® Wet KL 245

基材润湿剂

特性

- 用于水性和溶剂型体系
- 高效
- 良好的再涂性

应用实例

- 汽车涂料
- 塑料涂料
- 工业涂料
- 建筑涂料
- 木器家具涂料
- 装饰性涂料

推荐加入量为总配方的 0.2-1.0%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加进涂料中

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	+	+
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
乙酸丁酯	+	+
乙酸甲氧基丙酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	-
TPGDA	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+

化学成份

聚硅氧烷—聚醚共聚物

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 不挥发份 $\geq 95\%$ (1h/120°C)
- 粘度, 25°C 60-140mPas
- 折光指数 25°C 1.4500-1.4530
- 密度, 25°C 1.03-1.05g/ml
- 加德纳色号 ≤ 3
- PH 值 (4%) 5.5-7.5

登记状况

TEGO® Wet KL 245 的活性组份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

25 公斤塑料桶

200 公斤钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月

