

TEGO® V9207

用于烤具涂料的不粘助剂

应用实例

- 烘烤铁罐
- 烘烤板条

使用方法

用体系中的溶剂预稀释 10~50%，以达到最好的加入效果

推荐用量

基于总配方不挥发量的 0.1-2.0%

性能

由于具有优良的不粘性能 TEGO® V9207 提供不粘表面并促进涂料的流动和流平性。TEGO® V9207 在通常的烘烤条件下具有温度稳定性。此产品可溶解于酯类、酮类、甘油醚和芳香族碳氢化合物。在脂肪族溶剂中不溶解。

化学成份

含有机官能团的苯基烷基硅酮液体

技术数据

- 有效成份 100%

规格

- 粘度, 25°C 15-50mPas
- 密度, 25°C 0.97-0.99 g/ml

FDA 状况

TEGO® V9207 符合FDA 21CFR 175.300 条例(有关树脂和聚合物涂料)。

包装

25 公斤和 50 公斤铁桶

储存稳定性

密封容器中达 12 个月